

## MATERIALEFORBRUG (NETTOMÆNGDER)

### OPMURING - MURSTEN I NORMALFORMAT OG MØRTEL PR. M<sup>2</sup>

Vægttykkelser	cm	11	17	23	30 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	41 <sup>1)</sup>	47 <sup>1)</sup>	35	47
Facade med hele sten	stk.			100					100	100
Bagmursten	stk.			31					100	164
Facade med knækkekopper	stk.	70		70	70	70	70	70		
Bagmursten	stk.		63	63	63	63	63	126		
Facade med løberskifte	stk.	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Bagmursten	stk.			62	62	62	62 <sup>2)</sup>	62 <sup>2)</sup>	126	192
Mørtelforbrug i alt pr. m <sup>2</sup> ca.	liter	37	57	80	92	92	115	115	120	160
Rulskifte pr. m.	stk.			15	23	23	28	30	23	30
Mørtelforbrug ca.	liter			9	12	12	17	18	12	18
Standerskifte pr. m.	stk.	15	15	30	38	45	53	60	45	60
Mørtelforbrug ca.	liter	6	9	16	20	24	28	32	24	32

<sup>1)</sup> 30, 35, 41 eller 47 cm. hul facademur med korrosionsfaste trådbindere.

<sup>2)</sup> bagmur i bredsten

### MØRTELFORBRUG

Ca. 7 hl mørtel pr. 1.000 mursten i normalformat (L: 228 x B: 108 x H: 55 mm.)

Flensborgformat: (L: 228 x B: 108 x H: 40 mm.) antal mursten, ca. 85 sten/m<sup>2</sup>

### FACADEARBEJDE

#### Fugning

Ca. 360 liter mørtel pr. 100 m<sup>2</sup>

#### Pudsearbejde

Grundingslag	ca.	500	liter pr. 100 m <sup>2</sup>
Grovpuds	ca.	1700	liter mørtel pr. 100 m <sup>2</sup>
Slutpuds	ca.	200	liter mørtel pr. 100 m <sup>2</sup>
Berapning	ca.	600	liter mørtel pr. 100 m <sup>2</sup>

### TEGLBELÆGNINGER I NORMALFORMAT

1 m <sup>2</sup>	på fladen	på kant
Med knasfuge	41 sten	80 sten
Med normalfuge	35 sten	63 sten

### TEGLTAGSTEN

Almindelige falstagsten	ca. 15,5 sten/m <sup>2</sup>
K21, falstagsten	ca. 14,5 sten/m <sup>2</sup>
Dyb falstagsten	ca. 14,4 sten/m <sup>2</sup>
S-formet vingetagsten	ca. 10,5 sten/m <sup>2</sup>
Almindelig vingetagsten	14,0-15,5 sten/m <sup>2</sup>
Store vingetagsten	12,0-12,5 sten/m <sup>2</sup>
Bæverhaler	27,0-35,5 sten/m <sup>2</sup>

Oplægning m.v. se Tegl 36.

**Produktinformation, se [www.mur-tag.dk](http://www.mur-tag.dk) eller kontakt producenten/slagskontoret.**